

MARCONOL ORIENTALITE RAPID

PEINTURE DE FINITION TIXOTROPIQUE A SECHAGE RAPIDE POUR BOIS

Série 144

DESCRIPTION

MARCONOL ORIENTALITE RAPID est un produit de fond opacifiant à séchage rapide pour bois qui permet de préparer des surfaces totalement uniformes, idéal pour des finitions de qualité.

Le produit est doté d'un excellent pouvoir garnissant, facile à l'emploi avec une bonne résistance du film une fois sec, il peut être facilement poncé pour devenir un fond d'accrochage solide au produit de finition. Le produit est conçu avec une consistance thixotrope anti-goutte qui facilite les applications au plafond (charpentes en bois, plafonds) ou dans des positions difficiles.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable à l'intérieur et à l'extérieur sur:

- Surfaces en bois neuf ou déjà traité
- Surfaces en matériaux plastiques.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Emissions dans l'air intérieur: C
- Classification AFNOR NF T 36-005: Famille 1, Classe 4a
- Nature du Liant: résines alquidiques uréthanes thixotropiques.
- Solvent: mélange d'hydrocarbures aliphatiques
- Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,45±0,05 kg/l.
- Séchage (à 25 °C et 65% d'H.R.): au toucher en 3 heures; recouvrable après 4 heures avec une finition synthétique au solvant; recouvrable après 6 heures avec finition à l'eau.

PREPARATION DU SUPPORT

Surfaces en bois:

- Poncer légèrement pour enlever les fibres de bois en relief.
- Eliminer les traces d'ancienne peinture décapées et rendre rugueux les surfaces déjà peintes.
- Enlever l'éventuelle présence de résine avec un diluant conforme.
- Stuquer les imperfections avec un enduit synthétique. Poncer les parties stuquées et enlever la poussière.
- Appliquer, sur un support sec et propre, 1-2 couches de fond MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
- Compléter l'application avec un produit de finition en phase aqueuse ou solvant.

Surfaces en PVC rigide:

- Poncer la surface pour le rendre légèrement rugueux.
 - Dégraisser et nettoyer le support.
 - Appliquer 1-2 couches de MARCONOL ORIENTALITE RAPID.
 - Compléter l'application avec un produit de finition en phase aqueuse ou solvant.
- Il est conseillé de vérifier d'avance l'adhérence de la surface en PVC rigide en objet.

APPLICATIONS

Conditions de l'environnement et du support:

Température de l'environnement: Min. +8 °C / Max.+35 °C.
Humidité relative de l'environnement: <75%.

Température du support: Min. +5 °C / Max. +35 °C.

Humidité du support: <10% H.R..

- Eviter d'appliquer le produit lorsque la surface présente de la condensation ou sous l'action directe du soleil.

- Outils: pinceau, rouleau.

- Mélanger soigneusement le produit avant de le diluer.

- Dilution: prêt à l'emploi. Il est conseillé de diluer le produit avec un maximum de 5% d'Acquaragia 5200010.

- Les applications par projection peuvent être effectuées seulement dans les usines autorisées (Dir. 2001/42/CE) avec dilution à 10% maxi avec ACQUARAGIA code 5200010.

- Nombre de couches: 1-2 selon les conditions du support.

- Nettoyer immédiatement les outils après leur utilisation avec Acquaragia code 5200010.

- Rendement indicatif: 6-8 m²/l par couche, sur des supports moyennement absorbants.

MISE A LA TEINTE

La mise en teinte est effectuée grâce au Système Tintométrique Marcromie.

En cas d'emploi de différents lots de fabrications il est conseillé de mélanger entre elles les différentes productions pour éviter des différences de tonalité.

CONSERVATION

Température de conservation maximale: +30 °C

Température de conservation minimale: +5 °C

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans suivants la date de production au conditions d'être conservé dans les boîtages originaux non ouverts et à des température adéquates.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/i: Revêtements monocomposants à fonction spéciale (ps): 500 g/l (2010)

Teneur maximal du produit: 500 g/l COV

Inflammable.

Le produit doit être transporté, utilisé et stocké selon les normes d'hygiène et de sécurité en vigueur; après l'utilisation, ne pas jeter les emballages dans la nature, laisser sécher complètement les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

Peinture thixotrope d'accrochage pour bois à séchage rapide.

Appliquer, sur des fonds déjà prétraités, la peinture thixotrope d'accrochage MARCONOL ORIENTALITE RAPID série 144, à base de résines alkyde-uréthane-thixotrope, conçu pour uniformiser et masquer les irrégularités du support par les quantités déterminées de l'absorption du support.

MARCONOL ORIENTALITE RAPID

PEINTURE DE FINITION TIXOTROPIQUE A SECHAGE RAPIDE POUR BOIS

Série 144

Fourniture et mise en œuvre du matériel € par
m2.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 041 4569322