

# TJÆRALIN

## BEIS

Série T01



**Genre:** Tjaeralin Beis est formulé à base de sève de pin, huile de lin et alkydes. Texture thixotropique. Tjaeralin Beis sèche lentement pour permettre la pénétration dans le bois donnant ainsi une protection maximale et durable. Avec les teintes transparentes le veinage est accentué et donne aux boiseries un aspect doré et brillant. Tjaeralin Beis est recommandé pour l'utilisation sur bois neuf et peut être appliqué directement sur le bois sans imprégnation. Tjaeralin Beis est approprié pour des supports déjà traités ou sur d'anciennes lasures.

**Description:** Tjaeralin Beis peut être utilisé en monocouche. Le produit pénètre en profondeur dans le bois et lui donne un film homogène, nourrissant et très protecteur. Pour des questions esthétiques, une deuxième couche peut être utile. La deuxième couche peut s'appliquer aussitôt après que la première couche ne soit plus conglutinante.

**Préparation:** Le support doit être propre. Pour améliorer l'adhésion il faut poncer les surfaces. Le bois défraîchi doit être poncé et nettoyé. Sur bois non traité : Application directe en 2 couches. Pour les surfaces précédemment traitées avec des produits d'imprégnation doivent être avant de procéder à l'application de 1 ou 2 couches de Tjaeralin Beis.

**Support:** Bois extérieurs sec ou humide. Tjaeralin Beis peut être appliqué sur différents bois exotiques dégraissés. Applicable sur bois traité autoclaves. Tjaeralin Beis convient sur les parties métalliques ferreuses préalablement apprêtées anticorrosion.

**Propriétés:** Tjaeralin Beis peut être utilisé de -15°C jusqu'à +40 °C. Applicable sans dilution. Le produit ne laisse pas de traces de reprises. L'incoloré est résistant à l'extérieur. Néanmoins, les couleurs transparentes sont moins stables que les produits pigmentés à l'exposition aux rayons du soleil et demandent une maintenance régulière selon l'exposition et la durée. Tjaeralin Beis est applicable sur bois humide ou mouillé, indifférent aux précipitations immédiates après l'applications. Tjaeralin Beis empêche le grisaillement et la fissuration du bois.

**Extraits sec :** 80% de matière sèche utile.

**Rendement:** 6-10 m<sup>2</sup>/l en fonction de l'absorption du support.

**Séchage:** 1 à 3 jours en fonction de la température, de l'humidité et de l'épaisseur de la couche appliquée.

**Couleurs:** Teintes du nuancier. Il est possible d'obtenir d'autres teintes à partir de 2 bases, incolore et jaune (Naturelle et Hostgul). Il faut utiliser la même référence de production pour éviter d'obtenir des nuances différentes.

**Outils:** Pinceau, rouleau ou application par pulvérisation.

**Nettoyage des outils:** Essence de térébenthine.

**Dilution:** Le produit est prêt à l'emploi ; il est possible de diluer à l'essence de térébenthine.

**Densité:** 0,95 +/- 0,02 kg/lit

**Stockage :** Non sensible au froid. Ne craint pas le gel.

**Conditionnement :** 0,9 litre      2,7 litres      9 litres

**Réglementations COV:** EU valeur limite (cat A/e) est 400 g/l (2010). Le produit contient au maximum 400 g/l COV.

Janvier 2013

*COLORIFICIO SAN MARCO garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques ; toutefois, elle ne peut être tenue responsable des résultats obtenus après leurs utilisations car les conditions d'applications ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique.*

Colorificio San Marco Spa - Via Alta 10 - 30020 Marcon (VE) - Tel +39 041 4569322 - Fax +39 041 5950153 - P.Iva 00229240270 - info@san-marco.it

**san marco**  
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Fiche Technique