

IMPRESSOMARC PLUS

PEINTURE ACRYLIQUE D'IMPRESSION À FORT POUVOIR GARNISSANT - ZÉRO COV

Code 3440019

DESCRIPTION

IMPRESSOMARC PLUS est une peinture d'impression à base de résines acryliques en émulsion aqueuse. Elle est indiquée pour la préparation de surfaces murales et du bois, avant la mise en peinture, pour obtenir des résultats d'un haut rendement esthétique.

Facile à appliquer, grâce à son excellent pouvoir garnissant, opaque, très blanc, elle masque les légères imperfections du support.

Sans odeur, sans composés organiques volatiles (COV) ni plastifiants ni formaldéhyde.

IMPRESSOMARC PLUS est formulée avec un liant dérivé de biomasse renouvelable selon l'approche de « bilan de masse » et certifiée RedCert2. Produit permettant d'économiser des ressources fossiles en utilisant des matières premières renouvelables dans la chaîne de valeur.

INDICATIONS POUR L'EMPLOI

Applicable en intérieur et extérieur (uniquement sur des surfaces protégées) sur :

- les enduits neufs ou anciens à base de liants hydrauliques ;
- les surfaces en béton ;
- les surfaces en plâtre et plâtré ;
- les surfaces en bois neuves, anciennes et déjà peintes (portes, plinthes, poutres, panneaux, etc.) ;
- tout autre équipement en bois nécessitant une mise en peinture professionnelle ou « faite maison ».

NON RECOUVRABLE avec des produits nitrocellulosiques ou des peintures diluées avec un diluant nitro.

ATTENTION au traitement sur les bois riches en tanins. Pour réduire la formation des taches foncées, appliquer l'impression isolante UNIMARC époxy ANTITANNINO code 3390019.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Classification AFNOR NF T 36-005: famille 1, classe 7b2
- Nature du liant: copolymère acrylique en dispersion aqueuse
- Émission dans l'air intérieur: A+
- Teneur en COV, directive 2004/42/CE: <1 g/l
- Masse volumique UNI EN ISO 2811-1: 1,44 ± 0,05 kg/l
- Solvant: eau.
- Extrait sec en poids: 57 ± 2%
- Séchage (à 25 °C et 65 % HR): au toucher, en 30 minutes; recouvrable après 6 heures.

PREPARATION DU SUPPORT

- Les supports doivent être dans de bonnes conditions, secs, compacts, absorbants, cohérents et préparés conformément aux prescriptions des DTU en vigueur.
- Surfaces en enduit : sur des surfaces poudreuses, application du fixateur micronisé sans solvant ATOMO 8840001.
- Supports en bois neuf ou revêtu : poncer, racler les exsudats de résine, effectuer les éventuelles remises en état, éliminer la poussière.
- Appliquer, sur le support sec et propre, 1 à 2 couches d'IMPRESSOMARC PLUS.

APPLICATIONS

- Conditions d'application conformes aux prescriptions des DTU en vigueur.
- Conditions du milieu et du support :

Température ambiante : min. +8 °C / max. +35 °C.

Humidité relative de l'environnement : < 75 %.

Température du support : min. +5 °C / max. +35 °C.

Support sec.

- Éviter toute application en cas de condensation superficielle ou sous l'action directe du soleil.

- Outils : pinceau, rouleau et pulvérisation.

- Diluant : eau.

- Dilution : prêt à l'emploi ; sur des supports poreux, diluer à 10 à 15 %.

- Nettoyage des outils : à l'eau, tout de suite après utilisation.

- Nombre de couches: 1 à 2 couches.

- Rendement indicatif : 14 à 16 m²/l par couche, sur des supports moyennement absorbants.

RECOUVREMENT après au moins 6 heures avec ACRYLOVELOUR PLUS, ACRYLOMAT PLUS, ACRYLOSATIN PLUS, ACRYLOSILOX, avec les finitions de la ligne UNIMARC ou avec des peintures-émail synthétiques (GLOBAL ULTRA, SINTOLIN, KIRON).

MISE A LA TEINTE

La coloration peut s'obtenir à l'aide du Système à teinter.

De plus, le produit peut être teinté avec les colorants COLORADO série 548.

Lorsqu'on doit utiliser des fabrications différentes, il est conseillé de remélanger entre elles les diverses productions afin d'éviter de légères différences de ton.

CONSERVATION

Température maximale de conservation : +30 °C.

Température minimale de conservation : +5 °C.

Le produit doit être utilisé de préférence dans les 3 ans qui suivent sa date de production, à condition qu'il soit conservé dans les contenants d'origine non ouverts et dans des conditions de température appropriées.

INDICATION DE SECURITE

UE (Dir. 2004/42/CE)

Cat. A/a: Intérieur mate murs et plafonds (gloss ≤25@60°) PA: 30 g/l (2010)

Cat. A/d: Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal PA: 130 g/l (2010):

Teneur maximal du produit: 1 g/l COV

Utiliser le produit selon les Normes d'hygiène et de sécurité en vigueur. Après son utilisation, ne pas disperser l'emballage dans la nature, laisser complètement sécher les résidus et les traiter comme s'il s'agissait de déchets spéciaux. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, cours d'eau ou dans la nature.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

IMPRESSOMARC PLUS

PEINTURE ACRYLIQUE D'IMPRESSION À FORT POUVOIR GARNISSANT - ZÉRO COV

Code 3440019

RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES

- - -

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les conditions d'application ne sont pas sous son contrôle. Il est cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche précédente. Pour plus d'informations +39 0418520527.